


± 8,5 MM  
ESAGONO 16X14 (6,3"X5,5")  
1HY1 WHITE  
1HY2 PEARL  
1HY3 GREY  
1HY4 SAND  
1HY5 AVIO  
1HY6 EMERALD  
1HY7 MAUVE



± 8,5 MM  
DEC. THREE 16X14 (6,3"X5,5")  
B239 WHITE  
B240 PEARL  
B241 GREY  
B242 SAND  
B243 AVIO  
B244 EMERALD  
B245 MAUVE



INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. Bordi pressati.  
Coloured body glazed porcelain tiles. Natural surfaces. Pressed edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.  
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l’una all’altra.  
The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.  
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.  
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Fondi, decori, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi formato da taglio o rettifica, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni rientrano nelle tolleranze e non possono essere considerate difetti.  
Plain tiles, decors, mosaics, special pieces or any item cut or rectified are produced one by one with manual and artisanal interventions during the manufacturing phase. Any possible imperfection is within the tolerances and cannot be considered as a defect/fault.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

Solo per rivestimenti - Only for wall application - Nur für Wandfliesen - A utiliser seulement pour revêtement mural

Per la pulizia delle parti dorate ed argentate utilizzare esclusivamente acqua tiepida con poco detergente a PH neutro esenti da alcool ed ammoniacca sempre diluiti in acqua tiepida  
To clean the golden and silver parts, use only lukewarm water with a little neutral PH detergents free of alcohol and ammonia always diluted in lukewarm water  
Verwenden Sie zum Reinigen der goldenen und silbernen Teile nur lauwarmes Wasser mit neutralem PH-Wert, frei von Alkohol und Ammoniak, immer in lauwarmem Wasser verdünnt  
Pour le nettoyage des parties dorées et argentées utiliser exclusivement de l’eau tiède et un peu de détergents à PH neutre sans alcool et sans ammoniacque toujours dilués dans de l’eau tiède

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                | Spessore  | Formatura del prodotto | Assorbimento d'acqua | Carico di rottura  | PEI Resistenza all'abrasione superficiale | Resistenza agli sbalzi termici                    | Resistenza al gelo                                | Resistenza chimica  | Resistenza alle macchie                       | Coefficiente dinamico di frizione | Resistenza allo scivolamento                 |
|----------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|                | Thickness | Product Moulding       | Water absorption     | Modulus of rupture | Resistance to surface abrasion            | Resistance to thermal shock                       | Frost resistance                                  | Chemical resistance | Stain resistance                              | Dynamic coefficient of friction   | Slip resistance                              |
|                |           |                        | ISO 10545-3<br>B 1a  | ISO 10545-4        | ISO 10545-7                               | ISO 10545-9                                       | ISO 10545-12                                      | ISO 10545-13        | ISO 10545-14                                  | DCOF                              | DIN EN 16165 Annex B<br>DIN EN 16165 Annex A |
|                |           |                        |                      |                    |                                           |                                                   |                                                   |                     |                                               |                                   |                                              |
| HONEY          | 8,5       | TRADIZIONALE           | < 0,5%               | ≥ 35 N/mm²         | 3                                         | Garantita<br>Guaranteed<br>Garantiert<br>Garantie | Garantita<br>Guaranteed<br>Garantiert<br>Garantie | GLA (V)<br>GHA (V)  | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konforme | > 0,42                            | R10<br>-                                     |
| HONEY<br>White | 8,5       | TRADIZIONALE           | < 0,5%               | ≥ 35 N/mm²         | 4                                         | Garantita<br>Guaranteed<br>Garantiert<br>Garantie | Garantita<br>Guaranteed<br>Garantiert<br>Garantie | GLA (V)<br>GHA (V)  | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konforme | > 0,42                            | R10<br>-                                     |